



SAKRETE REVÊTEMENT ASPHALTIQUE

SAKRETE Revêtement asphaltique pour reprise est un mélange pour rapiéçage à froid prêt à l'emploi composé d'asphalte, d'agrégats et d'autres additifs soigneusement choisis et spécifiquement conçus pour la réfection des revêtements bitumineux. Il suffit de verser ce mélange dans le trou et de le compacter.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mélange à verser directement du sac
- Facile à compacter
- Qualité supérieure

UTILISATIONS

Idéal pour la réparation de revêtements bitumineux de 2,5 cm (1 po) à 10 cm (4 po) d'épaisseur pour une superficie allant jusqu'à 0,4 m² (4 pi²). Peut servir à réparer des entrées, des allées et des stationnements en asphalte présentant des affaissements, de larges fissures, des nids-de-poule ou ayant été endommagés par de l'essence ou de l'huile. Utilisation non recommandée pour les bordures de trottoir, les dos d'âne, les rampes ou l'agrandissement d'une entrée.

PROCÉDURES

Par temps froid, conserver le sac dans un endroit tempéré pendant au moins 24 heures avant l'usage.

Préparation de la surface : Coupez au burin et enlevez l'asphalte endommagé jusqu'à une profondeur de 5 cm (2 po) à 10 cm (4 po). Coupez bien net l'endroit à réparer et assurez-vous que tous les côtés soient verticaux. Évitez de creuser une forme de bain d'oiseaux. Au moyen d'un balai à poils rigides, enlevez toute matière étrangère comme boue, saleté, herbe, etc. Enlevez toute partie peu solide à la base. Remplissez bien les trous plus profonds au moyen de gravier.

Mise en place : Versez SAKRETE Revêtement asphaltique dans le trou et étendez-le de manière à obtenir une épaisseur d'environ 1,3 cm (½ po) supérieure au revêtement existant. Compactez bien à l'aide d'une bourreuse manuelle. On recommande de compacter les trous profonds en faisant des couches de 5 cm (2 po) ou moins. À la fin, la profondeur devrait n'être pas de plus de 10 cm (4 po).

REMARQUE : Plus l'asphalte sera compacté, meilleur sera le résultat.

MÛRISSEMENT

La surface réparée peut être utilisée après trois - 7 jours. Il faut cependant noter que la période de durcissement est plus longue par temps chaud.

SCELLEMENT

Allouez 60 - 90 jours de cure avant d'appliquer un scellant, en suivant les directives du fabricant.

NETTOYAGE

Nettoyez les outils à l'aide d'une essence minérale immédiatement après les avoir utilisés.

RENDEMENT

30 kg (66 lb.) couvre environ 0,2 m² (2 pi²) pour une épaisseur de 7,6 cm (3 po). Le rendement indiqué varie en fonction de l'irrégularité de la surface et du compactage.

EMBALLAGE

Sac de plastique de 30 kg (66 lb.)

UPC

055226160663

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

La compaction résultant de l'entreposage ne modifie en rien la maniabilité. L'entreposage doit se faire dans un endroit sec et protégé des intempéries. Les sacs non ouverts ont une durée de conservation de 12 mois.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas avaler. Évitez tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. Manipuler avec soin. Tenir hors de la portée des enfants. S'assurer de porter des lunettes de sécurité et des vêtements de protection appropriés. Ne doit être utilisé que dans un endroit bien aéré.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

SITE WEB

Pour de plus amples informations et autres projets en béton, visitez notre site au www.sakretecanada.com/fr ou appelez-nous au 866-725-7383.



.....

SAKRETE REVÊTEMENT ASPHALTIQUE

.....

Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies. [REV.0005_07/18/19]

.....

MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE

.....

Bureau d'Oakville
555 Michigan Dr.,
Oakville, ON
L6L 0G4

Bureau de Montréal
3825 rue Alfred-Laliberté,
Boisbriand, QC
J7H 1P7

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.,
Brantford, ON
N3T 5L8

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd.,
Dowling, ON
P0M 1R0