



SAKRETE ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

SAKRETE Adhésif de construction est un produit à composant unique conçu pour coller une variété de matériaux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente capacité à coller
- Sec au toucher en 40 minutes
- Résiste aux rayons UV
- Résiste aux solvants et aux hydrocarbures
- Résiste à l'eau douce et salée

UTILISATIONS

Permet de coller plusieurs matériaux ensemble, notamment le béton, la pierre, la brique, le bois, les tuiles de toiture, de céramique et de métal, les panneaux OSB, les cloisons sèches, les sous-planchers et les joints de construction.

LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL. ATTENTION : PORTEZ DES GANTS, DES LUNETTES PROTECTRICES ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION!

PROCÉDURES

L'adhésif doit être appliqué lorsque la température de la surface et de l'air se situe entre 4 °C (40 °F) et 43 °C (110 °F).

Préparation de la surface : La surface doit être propre, sèche et exempte de tout contaminant pouvant nuire à l'adhérence.

REMARQUE : Ne pas utiliser autour d'un scellant en silicone encore frais.

Mise en place : Couper l'extrémité du tube à la largeur désirée et appliquer le produit sur la surface à coller.

DONNÉES TECHNIQUES

Surpasse la norme ASTM C 920, type S, grade NS, classe 25 et les spécifications fédérales américaines TT-S-00230C type II, classe A. Respecte les exigences du California Air Resources Board pour la teneur en COV.

Affaissement, ASTM D 2202	Aucun
Gravité spécifique à 20 °C (68 °F)	4,5 kg/3,78 L (9,85 lb./gal)
Temps de séchage, ASTM C 679	40 minutes
Vitesse de durcissement à 20 °C (68 °F), 50 % HR	4 mm (1/8 po) par 24 heures
Échelle de dureté Shore A, ASTM C 661	45 - 60

Résistant aux températures	- 40 °C à 91 °C (- 40° F à 195 °F)
Module à 100 % d'élongation, ASTM D 412	0,7 MPa (100 psi)
Module de rupture, ASTM D 412	1,77 MPa (257 psi)
Résistance à la traction ASTM D 2370	2,5 MPa (360 psi)
Allongement à la rupture, ASTM D 412	700 %
Résistance aux rayons UV	Bonne
Résistance aux solvants et aux hydrocarbures	Moyenne
Résistance à l'eau douce et salée	Excellente

RENDEMENT

Un tube de 300 mL (10,1 oz.) remplit un espace d'environ 6 mm (¼ po) x 6 mm (¼ po) x 9,7 m (32 pi).

MÛRISSEMENT

L'adhésif durcit solidement en 1 à 2 heures et durcit complètement en 48 heures.

NETTOYAGE

Nettoyer avec un produit nettoyant à base de solvant avant que le scellant ne durcisse. Une fois durci, le scellant doit être retiré mécaniquement.

EMBALLAGE

Tube de 300 mL (10,1 oz.)

UPC

055226211150

ENTREPOSAGE ET DURÉE DE CONSERVATION

Le produit peut être conservé jusqu'à 12 mois avant d'être ouvert. Une fois ouvert, il est recommandé de l'utiliser dans les 24 heures. Protéger contre le gel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LES ÉMANATIONS PEUVENT ÊTRE NOCIVES. Ne pas respirer les émanations. Utiliser seulement dans les endroits bien aérés. Éviter le contact avec la peau ou les yeux. COMBUSTIBLE. TENIR LOIN DE LA FLAMME NUE. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS : Contient des distillats de pétrole. En cas d'ingestion, appeler immédiatement le Centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec la peau, essuyer immédiatement. Si le produit a séché, ne pas l'arracher. En cas d'inhalation, déplacer la personne à l'air frais. Pour des informations d'urgence, téléphoner CHEMTREC au 800-424-9300.



.....

SAKRETE ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

.....

SITE WEB

Pour de plus amples informations et autres projets en béton, visitez notre site au www.sakretecanada.com/fr ou appelez-nous au 866-725-7383.

Garantie : Ce produit est conçu pour procurer le rendement prescrit dans la présente fiche technique. Si toutefois il est utilisé dans des conditions autres que celles pour lesquelles il est destiné, ou s'il est utilisé d'une façon contraire aux recommandations prescrites dans la présente fiche technique, il risque de ne pas procurer le rendement prescrit aux présentes. Ce qui précède remplace toute autre garantie, déclaration ou condition, exprès ou tacites, y compris, sans s'y limiter, toute condition ou garantie implicite de qualité marchande et de conformité à un usage particulier, ainsi que toute garantie ou condition offertes en vertu de lois applicables ou autrement ou découlant de la conduite habituelle ou des pratiques du commerce établies. [REV.0006_07/18/19]

.....

MATÉRIAUX KING ET COMPAGNIE

.....

Bureau d'Oakville
555 Michigan Dr.,
Oakville, ON
L6L 0G4

Bureau de Montréal
3825 rue Alfred-Laliberté,
Boisbriand, QC
J7H 1P7

Bureau de Brantford
541 Oak Park Rd.,
Brantford, ON
N3T 5L8

Bureau de Sudbury
644 Simmons Rd.,
Dowling, ON
P0M 1R0